Brancoforte Paints

BRANCO FORTE Paints

PRIMER DE ÓXIDO VERMELHO PROTEÇÃO SUPERIOR PARA METAIS ZARCÃO

RED OXIDE PRIMER
SOLVENT THINNABLE



For Metal Surfaces
Para Superfícies Metálicas



Rust Protector
Protetor Antiferrugem



Solvent Thinnable
Diluível em Solvente

Fabricado na Índia
Made in India

Paints

PRIMER DE ÓXIDO VERMELHO PROTEÇÃO SUPERIOR PARA METAIS ZARCÃO

Sobre o Produto:
O Primário de Óxido Vermelho para Metais Brancoforte Paints (RED OXIDE METAL PRIMER) proporciona aderência superior e melhor desempenho da película de tinta. Rendimento: aprox. 10–12 m²/L por demão.

Modo de Utilização:

Limpeza:
Lixe a superfície com lixa de esmeril 180 e limpe. Certifique-se de que as zonas corroídas são limpas a fundo por meios adequados.

Primário:
O primário de óxido vermelho para metais Brancoforte Paints deve ser diluído com aguarrás mineral (Mineral Turpentine Oil) para obter consistência de pincel. Dilua com 10–15% de aguarrás mineral. Aplique 1–2 demãos e deixe secar durante 6–8 horas.

Massa:
(OPCIONAL) Alise a superfície preenchendo os buracos com demãos finas de massa ou betume adequado. Deixe secar durante 4–6 horas. Lixe com lixa de esmeril 180. Limpe.

Primário:
Se tiver sido utilizada massa ou betume, aplique uma demão de primário para evitar um aspeto manchado. Deixe secar durante 6–8 horas. Lixe com lixa de esmeril 320 antes da aplicação das demãos finais.

About the Product:
Brancoforte Paints RED OXIDE METAL PRIMER gives super adhesion and better performance of the paint film. Coverage: approx. 10–12 m²/L per coat.

Directions for Use:

Cleaning:
Sand the surface with emery paper 180 and wipe clean. Ensure thorough cleaning of corroded areas by suitable means.

Primer:
Brancoforte Paints Red Oxide metal primer is to be thinned with Mineral Turpentine Oil to obtain brushing consistency. Thin with 10–15% Mineral Turpentine Oil. Apply 1–2 coats and allow it to dry for 6–8 hours.

Putty:
(OPTIONAL) Smoothen the surface by filling dents with thin coats of a suitable putty or filler. Allow it to dry for 4–6 hours. Sand with emery paper 180. Wipe clean.

Primer:
If a putty or filler has been used, apply a coat of primer to avoid patchy appearance. Allow it to dry for 6–8 hours. Sand with emery paper 320 before application of top coats.

Para mais informações, visite o nosso website www.brancoforte.com

O teor de chumbo não excede 90 partes por milhão.

Sem adição de mercúrio, arsénio e crómio.

For more information, visit our website www.brancoforte.com

Lead content does not exceed 90 parts per million.

No Added Mercury, Arsenic & Chromium.

FLAMABLE LIQUID 1

☐ 1L ☐ 4L

Peso líquido / NETT:

Preço máx. / PVP / MRP:

USP:

Lote / BATCH CODE:

Embalado em / PACKED ON:

Validade: 18 meses a partir da data de embalagem.
Best before 18 months from date of packing.

Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com