Brancoforte Paints

BRANCO FORTE

Paints

ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO ALTO BRILHANTE TINTA

SYNTHETIC ENAMEL

HI-GLOSS FINISH



For Metal Surfaces

Para Superfícies Metálicas



Rust Protector

Protetor Antiferrugem



Solvent Thinnable

Diluível em Solvente

Fabricado na Índia

Made in India

BRANCO FORTE Paints

ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO ALTO BRILHANTE TINTA

Sobre o Produto:
O Esmalte Sintético Acabamento Alto Brilho (Synthetic Enamel Hi-Gloss Finish) para metais da Brancoforte Paints proporciona aderência superior e melhor desempenho da película de tinta. Rendimento: aprox. 11–13 m²/L por demão.

Modo de Utilização:

Limpeza:
Lixe a superfície com lixa de esmeril 180 e limpe. Certifique-se de que as zonas corroídas são limpas a fundo por meios adequados.

Esmalte:
O esmalte sintético de alto brilho para metais Brancoforte Paints deve ser diluído com aguarrás mineral (Mineral Turpentine Oil) para obter consistência de pincel. Dilua com 10–15% de aguarrás mineral. Aplique 2–3 demãos, deixando secar 8–10 horas entre demãos.

Massa:
(OPCIONAL) Alise a superfície preenchendo os buracos com demãos finas de massa ou betume adequado. Deixe secar durante 4–6 horas. Lixe com lixa de esmeril 180. Limpe.

Esmalte:
Se tiver sido utilizada massa ou betume, aplique uma demão de primário para evitar um aspeto manchado. Deixe secar durante 6–8 horas. Lixe com lixa de esmeril 320 antes da aplicação das demãos finais.

About the Product:
Brancoforte Paints Synthetic Enamel Hi-Gloss Finish METAL ENAMEL gives super adhesion and better performance of the paint film. Coverage: approx. 11–13 m²/L per coat.

Directions for Use:

Cleaning:
Sand the surface with emery paper 180 and wipe clean. Ensure thorough cleaning of corroded areas by suitable means.

Enamel:
Brancoforte Paints Synthetic Enamel Hi-Gloss Finish Metal Enamel is to be thinned with Mineral Turpentine Oil to obtain brushing consistency. Thin with 10–15% Mineral Turpentine Oil. Apply 2–3 coats, allowing 8–10 hours drying between coats.

Putty:
(OPTIONAL) Smoothen the surface by filling dents with thin coats of a suitable putty or filler. Allow it to dry for 4–6 hours. Sand with emery paper 180. Wipe clean.

Enamel:
If a putty or filler has been used, apply a coat of primer to avoid patchy appearance. Allow it to dry for 6–8 hours. Sand with emery paper 320 before application of top coats.

Para mais informações, visite o nosso website www.brancoforte.com

O teor de chumbo não excede 90 partes por milhão.

Sem adição de mercúrio, arsénio e crómio.

For more information, visit our website www.brancoforte.com

Lead content does not exceed 90 parts per million.

No Added Mercury, Arsenic & Chromium.

FLAMABLE LIQUID 1

☐ 1L ☐ 4L
☐ Preto / Black ☐ Branco / White
☐ Cinzento / Grey ☐ Castanho Dourado / Golden Brown

Peso líquido / NETT:

Preço máx. / PVP / MRP:

USP:

Lote / BATCH CODE:

Embalado em / PACKED ON:

Validade: 18 meses a partir da data de embalagem.
Best before 18 months from date of packing.

Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com